

GLAS FILTER FÜR FARBMISCHUNG – YELLOW

YELLOW

Material Nr.: 1436887

Substrat: "Borofloat" Borosilikatglas

Stärke: 1,1 mm

Größe/Abmessung: 110 mm x 160 mm

Verpackungseinheit: 1 Stück


Temperaturstabilität: 400 °C

Temperatur Abhängigkeit der Kantenlage: < 0,1% / 100 K

T = 50%

Yellow: 520 nm +/- 1%

Resulting (u' / v')- color coordinates for a light source D65 (under AOI 0°)



Tests

Adhäsion: Tape-Test gemäß MIL-C 675 C und MIL-C-48497 A

Abrieb: Multtuch-Test gemäß MIL-M-13508 C und MIL-C-48497 A

Feuchtigkeit: Klimakammer-Test gemäß MIL-C-48497 A

Zolltarifnummer 70140000

Auer Lighting GmbH

Hildesheimer Straße 35
37581 Bad Gandersheim
Germany

T +49 (0) 5382 701 · 232

F +49 (0) 5382 701 · 452

iris.grundmann@auer-lighting.com

www.auer-lighting.com